

Флоки

Тип

Спеціалізована суха суміш плоских акрилових пластивців (чипсів) різної форми та фракції, призначена для використання в комплексі з епоксидними матеріалами **EpoxyBeton Kompozit®**. Матеріал має нульове водопоглинання, високу стійкість до ультрафіолетового випромінювання (не вигоряє). Використання флоків дозволяє створити унікальний тривимірний візуальний ефект «граніту», ефективно приховує дрібні дефекти, нерівності та оптичні напливи основи, а також створює легкий протиковзний ефект (anti-slip) без зниження комфорту при ходьбі.

Призначення

Застосовується для художньо-декоративного оформлення та додаткового текстурювання фінішних епоксидних покриттів для підлоги усередині й зовні приміщень. Призначена для використання в комплексі з епоксидними матеріалами **EpoxyBeton Kompozit®** в житлових, громадських, комерційних, промислових, різноманітних складських приміщеннях та інших об'єктах інфраструктури, де необхідно створити елегантну, шорстку, неслизьку і в той же час міцну поверхню.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Норма покривання поверхні, м²/кг	5-20, залежно від необхідної щільності та бажаного ефекту.
Спосіб нанесення	Методом посипки вручну або за допомогою пневматичного пістолета.
Колір	Чорно-сіро-білий.
Температурна стійкість	.
Стойкість до сонячної радіації та дії атмосфери	Від -30°C до +80°C.
Хімістойкість	Висока функціональна стійкість. Матеріал забезпечує надійний захист поверхні від вологи та агресивного промислового середовища навіть за негативного атмосферного впливу.
Зберігання	Стойкість до деяких кислот, лугів та побутової хімії.
Зберігання	Зберігати та транспортувати у фірмовій герметичній тарі, у недоступному для дітей місці. Берегти від вологи. Гарантійний термін зберігання – необмежений.
Тара	0.5 кг.

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

Готування поверхні	Згідно інструкції із застосування відповідного епоксидного матеріалу EpoxyBeton Kompozit® .
Застосування	Нанести епоксидний матеріал EpoxyBeton Kompozit® відповідно до інструкції з використання. Рівномірно посипати флоки на поверхню протягом 1 години від початку роботи з відповідним епоксидним матеріалом EpoxyBeton Kompozit® , доки останній не встиг затвердіти. Після повного затвердіння першого шару (згідно інструкції з використання), ретельно прибрати флоки які не закріпились та нанести прозорий захисний Лак епоксидний універсальний двокомпонентний EpoxyBeton відповідно до інструкції з використання. Важливо: перед нанесенням провести тестування на невеликій ділянці для визначення оптимальної щільності флоків.
БЕЗПЕКА Й ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА	Продукт не виділяє жодних шкідливих речовин і безпечний при контакті зі шкірою, але може бути небезпечний при попаданні в дихальні шляхи або ковтанні (негайно звернутися до лікаря!). Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.