

Мармурова крихта М-130

Тип

Натуральна подріблена мармурова крихта, білого кольору, призначена для використання в комплексі з епоксидними матеріалами **EpoxyBeton Kompozit®**.

Призначення

Застосовується для створення шорстких, протиковзких покриттів підлог та інших поверхонь усередині й зовні приміщень. Можливе приготування ремонтної суміші для заповнення різноманітних дефектів поверхні.

Призначена для використання в комплексі з епоксидними матеріалами **EpoxyBeton Kompozit®** на пішохідних зонах, велослужках, паркінгах, відкритих майданчиках, гаражах, ангарах, різноманітних складських приміщеннях та інших об'єктах інфраструктури, де необхідно створити шорстку, неслизьку і в той же час міцну поверхню.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Норма покривання поверхні в 1 шар, м²/кг

3-5, залежно від необхідної щільності.

Спосіб нанесення

Методом посипки або шляхом змішування з епоксидними матеріалами **EpoxyBeton Kompozit®** (до 20% від маси відповідного матеріалу) з подальшим нанесенням суміші валиком (рекомендовано), пензлем або шпателем.

Колір

Білий.

Розмір зерна

130 мкм.

Зберігання

Зберігати та транспортувати у фірмовій герметичній тарі, у недоступному для дітей місці. Берегти від вологи. Гарантійний термін зберігання – необмежений.

Тара

1.5 кг, 5 кг, 15 кг.

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

Готування поверхні
Застосування

Згідно інструкції із застосування відповідного епоксидного матеріалу **EpoxyBeton Kompozit®**.

Метод змішування: змішати компоненти епоксидного матеріалу **EpoxyBeton Kompozit®** відповідно до інструкції з використання. Додати **мармурову крихту М-130** безпосередньо до готового епоксидного матеріалу **EpoxyBeton Kompozit®** (рекомендовано до 20% від маси відповідного матеріалу), ретельно вимішати отриману суміш та нанести згідно із інструкцією до застосування даного матеріалу (**найкращий результат досягається при нанесенні валиком з ворсом середньої довжини (8-12 мм)**).

Також можливий **метод посипки:** нанести епоксидний матеріал **EpoxyBeton Kompozit®** відповідно до інструкції з використання. Рівномірно посипати **мармурову крихту М-130** на поверхню протягом 1 години від початку роботи з відповідним епоксидним матеріалом **EpoxyBeton Kompozit®**, доки останній не встиг затвердіти. Після повного затвердіння першого шару (згідно інструкції з використання), ретельно прибрати **мармурову крихту М-130** яка не закріпилась та нанести ще один шар обраного епоксидного матеріалу **EpoxyBeton Kompozit®**.

Виготовлення ремонтної суміші: при змішуванні **мармурової крихти М-130** з епоксидними матеріалами **EpoxyBeton Kompozit®** у співвідношенні 1:1 і більше, отримаємо ремонтну суміш для заповнення тріщин, сколів, вибоїн та інших суттєвих дефектів поверхні. Отримана суміш наноситься згідно інструкції з використання відповідного епоксидного матеріалу **EpoxyBeton Kompozit®**.

Мармурова крихта є натуральним продуктом, який не містить шкідливих речовин. Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.

БЕЗПЕКА Й ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА