Перетворювач іржі KRAKEN

Тип Зручний у застосуванні високоефективний засіб посиленої дії для перетворення іржі, на основі натуральних органічних компонентів. Без запаху. Легко проникає в пори щільних шарів іржі товщиною від 50 до 300 мкм, перетворюючи їх на стійкий захисний шар комплексних сполук заліза. Вирівнює уражену поверхню, підвищує адгезію та якість лакофарбового покриття, забезпечує тривалий захист поверхні від корозії як надійна основа для захисної лакофарбової системи.

Призначення Для відновлення й подальшого антикорозійного захисту будь-яких, насамперед важкодоступних, поверхонь з чорного металу, зокрема металоконструкцій, арматури залізобетону, мостів, шахт, корпусів суден, електро- та автотранспорту, промислового обладнання, прокату, внутрішньої і зовнішньої поверхні трубопроводів, резервуарів (зокрема, з питною водою), перед нанесенням захисних лакофарбових покриттів різних типів.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Норма покривання поверхні, м²/л 8 – 12 (до 3 м^2 з одного флакону при суцільному нанесенні).

Зовнішній вигляд Непрозора рідина буро-коричневого кольору, допускається незначний осад.

Густина, кг/л 1,04 (ДСТУ 7261).

Зберігання Зберігати в герметичній фірмовій тарі за температури від +5 до +35 °С, у недоступному для дітей місці. Оберігати від дії прямого сонячного світла й нагрівання, не допускати замерзання. Гарантійний термін зберігання – 24 місяці від дати виготовлення.

Тара 250 мл (спрей).

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

Попереднє готування Очистити поверхню від старих відшарованих покриттів (за необхідності можна використовувати **Змивку старої фарби Kompozit®**), забруднень, нашарувань пластоподібної та рихлої іржі за допомогою скребка, металевої щітки чи спеціальних насадок; знежирити **Розчинником Kompozit®**. Поверхні, що не підлягають обробці, рекомендується закрити захисною плівкою.

Обробка Флакон збовтати до повного усереднення вмісту. Розпилювати на уражену поверхню металу рівномірним шаром, уникаючи утворення патьоків і пропусків. Нанесення можливе за температури від +5 до +35 °С, але найбільш сприятливою є температура від +15 до +20 °С, за якої процес перетворення іржі триває до 1 год., про що свідчить зміна кольору ураженої поверхні на темно-синій. При товщині шару іржі понад 200 мкм можливе неповне перетворення на окремих ділянках, тому обробку рекомендується повторити. Не допускати утворення на горизонтальній поверхні надлишків перетворювача, за потреби видалити їх губкою чи ганчіркою. На вертикальні поверхні наносити знизу догори. Після висихання перетворювача не змивати його водою; за наявності на поверхні порохнявих продуктів перетворення, видалити їх сухою щіткою чи ганчіркою. Нанесення захисного лакофарбового покриття бажано проводити одразу після повного висихання перетворювача (але не пізніше, ніж 1 – 2 доби); до фарбування оброблену поверхню захистити від дії атмосферних опадів, вологи, конденсату.

Очищення інструментів Робочі інструменти промити водою.

БЕЗПЕКА

Засіб не містить органічних розчинників і летких токсичних речовин, пожежобезпечний. УВАГА. Продукт може викликати подразнення очей та шкіри, краплі туману шкідливі при вдиханні. При нанесенні використовувати захисні окуляри, рукавички і одяг (залишає плями, що важко виводити), респіратор. Під час роботи забороняється приймати їжу, пити, палити. У разі випадкового ковтання негайно звернутися до лікаря і показати паспорт безпеки, при попаданні в очі швидко промити великою кількістю води.

Охорона навколишнього середовища Не зливати у каналізацію, водойми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню суху тару утилізують як будівельне сміття.

У специфікації представлені типові властивості продукту на підставі актуальних лабораторних випробувань і практичного досвіду. Якість продукту повністю відповідає вимогам ДСТУ 4372:2005. Виробник має право без попереднього повідомлення вносити зміни в продукцію для її вдосконалення. Будь-яка зміна складу готового продукту, використання його не за призначенням чи не у відповідності до цієї інструкції може сильно змінити його властивості. Придатність продукту для конкретних цілей і сумісність з іншими матеріалами споживачі повинні визначити самостійно. Виробник не може контролювати всі умови застосування продукції, тому не несе відповідальність за пов'язані з ним прямі та непрямі збитки. З виходом нового видання дана інформація втрачає силу.

Тел: +38 (067) 232-02-22. Поштова адреса: а/с – 152, м. Київ, Україна, 04073.
www.kompozit.ua