

Грунтовка адгезійна QUARTZ GRUNT



Тип	Спеціальна модифікована силіконом адгезійна грунтувальна фарба для створення проміжного шару перед нанесенням декоративних штукатурок і структурних фарб при зовнішніх та внутрішніх роботах. Утворює атмосферостійке шорстке покриття, яке покращує адгезію фінішних покріттів, полегшує їх нанесення і зменшує кольоровий контраст з поверхнею
Призначення	Для міцних оштукатурених, зашпакльованих, підготовлених бетонних, цегляних та інших мінеральних поверхонь, систем утеплення (зокрема, з мінеральною ватою) зовні та різноманітних міцних поверхонь всередині приміщень. Застосовують при оздобленні фасадів житлових, торгівельних, промислових, складських і інших споруд, а також усередині приміщень, зокрема з інтенсивним експлуатаційним навантаженням, перед нанесенням декоративних штукатурок і структурних фарб. Можна використовувати у якості самостійного покриття для тимчасової консервації фасадних поверхонь на зимовий період.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Норма покривання поверхні в 1 шар, м²/кг	2,5 – 3,5 м ² /кг, залежно від основи, способу нанесення і умов при нанесенні.
Розбавлювач	Вода, допускається розбавляти до 10 %.
Спосіб нанесення	Наносити пензлем, щіткою, валиком або машинним способом.
Час висихання при +20 °C і відносній вологості повітря 50 %	2 години, фарбування чи нанесення декоративних штукатурок можливі приблизно через 4 години після грунтування
Колір	Білий; тонується у світлі кольори за каталогами Kompozit®, NCS, RAL.
Базис тонування	AP (білий, коефіц. 0,11).
Ступень блиску, GU	Не визначається (G ₀ , ДСТУ EN 1062-1).
Масова частка нелетких речовин, %	66 (ДСТУ ISO 3251).
Густина, кг/л	1,63 (ДСТУ ISO 2811-1).
Товщина сухої плівки	< 50 мкм для одношарового покриття (E ₁ , ДСТУ EN 1062-1).
Розмір частинок	150 мкм (середньозернистий, S ₂ , ДСТУ EN 1062-1).
Паропроникність	S _{d H2O} < 0,14 м. (високий, V ₁ , ДСТУ EN 1062-1).
Маркування згідно з ДСТУ EN 1062-1	G ₀ E ₁ S ₂ V ₁ W ₀ A ₀ C ₀ .
Стійкість до сонячної радіації та дії атмосфери	Висока в складі системи покріттів, обмежена (до 6 міс.) при використанні в якості самостійного покриття для тимчасової консервації.
Термостійкість	Готове покриття витримує температури в інтервалі від -40 до +50 °C.
Зберігання	Зберігати і транспортувати в фірмовій герметичній тарі за температури від +5 до +35 °C, в недоступному для дітей місці. Берегти від прямого сонячного світла, нагрівання та вологи. Не зберігати в розбавленому і тонованому вигляді; в неповній тарі властивості продукту можуть змінюватися. Гарантійний термін зберігання – 24 місяці від дати виготовлення.
Тара	4 кг; 7 кг; 14 кг.

Грунтовка адгезійна QUARTZ GRUNT

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

Умови при ґрунтуванні

Поверхня, що ґрунтуються повинна бути сухою. Температура повітря, ґрунтовки і поверхні повинна бути в межах від +5 до +35 °C; відносна вологість повітря не більше 80 %. Уникати дії вітру і прямого сонячного світла.

Готовання поверхні

Готовання основи здійснюють згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23: 2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Перед застосуванням ґрунтовки поверхню очистити від бруду, пилу, висолів і інших речовин, що зменшують адгезію матеріалу до основи. Видалити стари потріскані й відшаровані покриття. Нові поверхні на вапняно-цементній основі витримати щонайменше 1 місяць. Вбираючі поверхні зміцнити **Грунтовкою акриловою BRILLIANT**, або (для слабких поверхонь, що обсипаються) **UNIVERSAL**, а на фасадах з північної або затіненої сторони та у вологих приміщеннях обробити **Антисептиком W2 Kompozit®** і зміцнити **Грунтовкою акриловою UNIVERSAL-BIO** відповідно до інструкції з застосування. Металеві поверхні захистити **Грунтовкою для металу ANTIKOR**, **Грунтовкою антикорозійною EXPRESS** або **Грунтовкою ГФ-021** відповідно до інструкції з застосування.

Грунтування

Безпосередньо перед застосуванням ґрунтовку ретельно перемішати. За необхідності, для зменшення в'язкості перед цим розбавити водою (до 10 %). Нанести на поверхню рівномірним шаром пензлем, щіткою, валиком або установкою для машинного нанесення штукатурки. Фарбування рекомендується проводити не раніше зазначеного в п. Час висихання терміну.

Наступне фарбування:

Для подальшого фарбування покриття **Грунтовки адгезійної QUARTZ GRUNT** рекомендується застосовувати **Фарбу структурну силіконову S130**, **Штукатурку декоративну SP-15 «баранець»** або інші водно-дисперсійні структурні фарби й штукатурки.

Очищення інструментів

Інструменти очистити від залишків ґрунтовки, не допускаючи її висихання, після чого негайно промити водою. Сліди затверділої ґрунтовки можна видалити за допомогою **Розчинника Kompozit®**.

Догляд

Грунтовка не призначена для тривалого застосування в якості самостійного покриття. При необхідності, можлива легка очистка висохлої поверхні водою без застосування мийних засобів (через можливе погіршення адгезії фінішного покриття).

БЕЗПЕКА



Грунтовка є пожежебезпечною та нетоксичною. УВАГА. Продукт може викликати подразнення шкіри чи алергічну реакцію, краплі туману шкідливі при вдиханні. Використовувати захисний одяг і рукавиці, а при машинному нанесенні, крім того, респіратор. Границний вміст ЛОС для цієї продукції (кат. WB/3(c)): 40 г/л. Цей продукт містить не більше 20 г/л ЛОС.

Охорона навколишнього середовища

Не зливати у каналізацію, водойми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки утилізують як будівельне сміття.